

POLIBURBUJA

Poliburbuja natural (B0) o de baja emisión de estática (C0) en calibre de 3/16", especial para empaquetar productos delicados dándole una protección cosmética y minimizando el riesgo de posibles rayones al producto a empaquetar.

ESTÁNDARES

Cumple con los requerimientos eléctricos y físicos EIA 541, EIA 625, MIL-HDBK-263, MIL-STD-1686 y estándares EOS/ESD que son aplicados para polietileno que no genera estática

ESPECIFICACIONES

Propiedades físicas	Valores típicos	Estándar
Espesor	188 mils	
Pérdida de espesor en la burbuja	8 Kg / in	Aire sellado
Resistencia al sellado	No separación a 1 lb / in	ASTM D 952
Resistencia al rasgado	65 a 450 lbs por in	ASTM D1004

Condiciones de sellado de calor

Temperatura	250° F - 375 ° F
Tiempo	0.5 - 3.5 segundos
Presión	30 - 70 psi

ADITAMENTOS

Orificio para colgar

Con cinta

ESTILOS


Fondo doblado

Con labio

3 sellos

**Para empaques que requieran cuidado cosmético**

Especial para cuidar productos de arañazos, cuidado cosmético, antiestático.

Exterior de la bolsa

Poliolefina

Interior de la bolsa

Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación y uso de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.